

A photograph of a conference room. The ceiling features a grid of square acoustic panels and a long, rectangular fluorescent light fixture suspended by a metal arm. The wall is covered in a grid of square acoustic panels. A projector is mounted on the wall, with a power cord extending downwards. The lower portion of the wall is covered in light-colored wood paneling. In the foreground, several wooden chairs with a fan-like backrest are arranged around a long, light-colored conference table.

Czyszczenie i konserwacja

Okładziny sufitowe, akustyczne i gładkie

Dotyczy systemów:

Contur 600	Plaza 600
Linear 600	Danoline Tiles 600
Markant 600	Corridor 300
Belgravia 600	Corridor F30
Markant 500	Corridor Swing 600

Materiały:

Płytki i panele:	Płytki i panele sufitowe, perforowane i nieperforowane, malowane fabrycznie wodną farbą akrylową. Kolor biały, Standard White nr 7380-3350 (wg NCS 0700), połysk 5. Produkty Danoline Tiles 600 i Corridor F30 są fabrycznie laminowane, w wykończeniu biały metalik lub medley.
Systemy podwieszeń:	Profile metalowe ocynkowane, części widoczne malowane fabrycznie na kolor biały, CMC nr 1 Global White (NCS 0902-648Y), kątownik ścienny do płyt Corridor F30 w kolorze RAL 9010.

Konserwacja:

Kurz:	Czyścić za pomocą odkurzacza z miękką szczotką.
Zabrudzenia:	Powierzchnie malowane należy przetrzeć wilgotną szmatką, stosując delikatny środek czyszczący. Powierzchnie laminowane można zmywać.
Plamy i uszkodzenia:	Powierzchnie malowane należy przetrzeć i, w miarę potrzeby, pomalować wałkiem lub pędzlem, przy czym zaleca się malowanie wałkiem. Nie zaleca się malowania natryskowego produktów perforowanych, ponieważ farba może osiść na spodniej warstwie fizeliny stanowiącej izolację akustyczną elementów sufitowych i zmienić jej właściwości akustyczne. Lekkie uszkodzenia i zadrapania powierzchni elementów można naprawić masą wypełniającą i wyrównać papierem ściernym. Malowane elementy sufitowe można ponownie pomalować farbą renowacyjną Danogips w kolorze nr 7417-3350 (wg NCS 0700). Uszkodzone lub zadrapane elementy laminowane powinny być wymienione na nowe.

Informacje:

Broszury informacyjne produktów Danoline.

Sufity podwieszane i samonośne



Okładziny sufitowe, akustyczne i gładkie

Dotyczy systemów:

Danopanel

Contrapanel

Combipanel

Kinopanel

Designpanels 900 and 1200

Curvex (tukowe)

Tectopanel

Mitex (panele składane)

Materiały:

Płytki i panele:

Panele sufitowe, perforowane i nieperforowane, malowane fabrycznie wodną farbą akrylową. Kolor biały, Standard White nr 7380-3350 (wg NCS 0700), połysk 5. Contrapanel jest produktem laminowanym fabrycznie o wykończeniu w kolorze białym.

Konserwacja:

Kurz:

Czyścić za pomocą odkurzacza z miękką szczotką.

Zabrudzenia:

Powierzchnie malowane należy przetrzeć wilgotną szmatką, stosując delikatny środek czyszczący.

Plamy i uszkodzenia:

Powierzchnie malowane należy przetrzeć i, w miarę potrzeby, pomalować wałkiem lub pędzlem, przy czym zaleca się malowanie wałkiem. Nie zaleca się malowania natryskowego produktów perforowanych, ponieważ farba może osiąść na spodniej warstwie fizeliny stanowiącej izolację akustyczną elementów sufitowych i zmienić jej właściwości akustyczne. Lekkie uszkodzenia i zadrapania powierzchni elementów można naprawić masą wypełniającą i wyrównać papierem ściernym.

Malowane elementy sufitowe można ponownie pomalować farbą renowacyjną Danogips w kolorze nr 7417-3350 (wg NCS 0700).

Informacje:

Brozury informacyjne produktów Danoline.

